

Chemické složení	Obsah
C	0,80 - 1,20 %
Mn pro S70 až S110	0,35 - 1,20 %
Mn pro S170	0,50 - 1,20 %
Mn pro S230 a vyšší	0,60 - 1,20 %
Si	0,40 % MIN
S	0,05 % MAX
P	0,05 % MAX